

## Цеолит синтетический ZIB-P

**Применение:** Сырье в производстве синтетических моющих средств и в остальной химической промышленности

### Химические характеристики:

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Стандартное содержание	Гарантированные показатели
1	Содержание влаги, 1000 °С, 1 ч	%	19	18-21
2	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	36	34 -37
3	Na <sub>2</sub> O	%	22	21 - 23
4	SiO <sub>2</sub>	%	42	41 - 43
5	Железо			
	Общее	ppm	120	150 max
	Хелатное железо	ppm	30	40 max
<b>Физические характеристики</b>				
1	Степень белизны	%	98.5	97 min
2	Насыпная плотность	кг/м <sup>3</sup>	350	300 - 400
3	Ионообменная способность (мгСаО/г сух),	%	26,5	25,5 min
4	рН значение (1 %, 25 °С)		11	11±1
	<b>Размер частиц</b>			
5	Средний диаметр D <sub>50</sub>	микрон	4	3-5
	> 10 мкм	%	4	8 max
	< 1 мкм	%	3,5	10 max
6	Остаток на сите (влажное просеивание; >45 микрон)	%	0,2	0,5 max
7	Кристалличность (дифракция рентгеновских лучей)	%	100	95 min

**Упаковка:** мягкие контейнеры по 800-1000 кг